



ООО «ПКФ КИМ»
ИНН: 6684035144 КПП: 66558401001 ОГРН: 1196658066010
620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4
Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING BETON PROTECT

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

KING BETON PROTECT – готовый к применению жидкий упрочнитель на основе силикатов.

При нанесении на поверхность бетона **KING BETON PROTECT** глубоко проникает в поры упрочняя, обеспыливая и консолидируя основание.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укрепление, упрочнение и обеспыливание цементных стяжек;
- Увеличение стойкости к истиранию бетонных поверхностей;
- Защита бетонных поверхностей от проникновения влаги и агрессивных веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая проникающая способность;
- Увеличивает стойкость к абразивному износу;
- Увеличивает долговечность основания;
- Консолидирует основания на всю глубину проникновения;
- Сокращает затраты на обслуживание и уборку полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание перед нанесением **KING BETON PROTECT** должно быть свободно от старых покрытий, свободных и отслаивающихся частиц, пыли, грязи, пятен масла, ржавчины, цементного молочка и всего того, что может препятствовать проникновению пропитки.

Если на поверхности присутствуют легкие загрязнения, то их лучше удалить обработкой водой под давлением.

Трещины, дефекты и неровности необходимо отремонтировать и выровнять при помощи ремонтных материалов **KING**.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо как следует взболтать канистру.

Наносить пропитку рекомендуется в 1 или 2 слоя с помощью валика, щетки, микрофибры для мытья полов или при помощи распыления равномерно до насыщения поверхности, не оставляя при этом избытков (луж). Поверхность должна оставаться влажной в течение 45-50 минут. Необходимо следить чтобы на поверхности не было сухих мест. В случае их появления пропитку следует перераспределить на участки с повышенной впитываемостью или нанести дополнительное количество материала на эти участки.

При необходимости, через 24 часа пропитать основание повторно.

Если все же на поверхности остались высохшие следы **KING BETON PROTECT**, то их необходимо удалить абразивной бумагой.

Расход материала устанавливается опытным путем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить **KING BETON PROTECT** при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35 °C;
- Не наносите на влажные поверхности;
- Не наносите на гипсовые поверхности;
- Не разбавляйте состав;
- Не используйте **KING BETON PROTECT** на высокопрочных бетонах;
- Не используйте **KING BETON PROTECT** для защиты от сильноагрессивных веществ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. Избегать попадания пропитки в глаза. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

0,4 – 1,0 л на 1 м² в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

На сильно пористых основаниях расход может быть выше указанного диапазона.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность, г/см ³	1,15
Температура нанесения, °C	от +5 до +35
Время выдержки на обрабатываемой поверхности, мин	45-50
Сухой остаток, %, не менее	20
Время высыхания, часов, не менее	24
Упаковка	Канистра 10 л