



ООО «ПКФ КИМ»
ИНН: 6684035144 КПП: 66558401001 ОГРН: 1196658066010
620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4
Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING PU MATT

ОПИСАНИЕ

KING PU MATT – Декоративное покрытие полимерных (эпоксидных, полиуретановых, полиуретан-цементных и других покрытий пола), полимерцементных и бетонных полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- химстойкость;
- износостойкость;
- не желтеет под действием ультрафиолетового света;
- отсутствие растворителей, запаха и безопасность применения;
- однородная матовая поверхность без разводов и следов нанесения;
- гигиеничность (отсутствие пылеобразования, лёгкость в уборке).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на готовое покрытие **KING PU MATT** поверхность должна быть сухой и чистой, необходимо очистить от пыли, масел, ГСМ, жиров и других загрязнений.

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Низкооборотный строительный миксер;
- Велюровый валик.

После окончания работ необходимо своевременно очистить весь использованный инструмент водой и щеткой.

Затвердевший состав можно удалить только механическим способом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением лак должен быть выдержан при комнатной температуре не менее суток. Возможно образование осадка. Рекомендуется тщательно перемешать состав, уделяя внимание дну и стенкам.

Наносить лак велюровым валиком, хорошо отжав его до полусухого состояния и равномерно распределяя состав тонким слоем. Полученное покрытие оставить до полного высыхания. Не накрывать защитной пленкой или иными ограждениями.

Диапазон температур применения лака от +5 °С до +35 °С. Скорость отверждения лака снижается с понижением температуры воздуха.

Неизрасходованный лак может быть использован повторно при обеспечении хранения в сухом месте в герметично закрытой таре. В процессе хранения возможно образование пленки на поверхности лака. В этом случае перед использованием необходимо аккуратно убрать образовавшуюся пленку.

Расход материала: 1 кв. м составляет – 0,05–0,08 кг/кв.м на 1 слой, 0,05 кг/кв.м на 2 слой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

- Срок хранения – 6 месяцев в герметичной таре в закрытом помещении.
- Материал хранится при температуре не выше +30°С. Увеличение вязкости компонентов материала при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению его свойств и ухудшению качества.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на тару с материалом. Перегрев материала может привести к его расслоению и образованию трудно промешиваемого осадка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Продукт может вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.
- Необходимо использование защитной одежды, перчаток и очков.
- В случае попадания состава или его компонентов на слизистые оболочки глаз и органов дыхания или кожных покровов, немедленно промойте тёплой водой и обратитесь к врачу.
- При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 72 часов после нанесения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Низковязкая жидкость от матового до молочно-белого цвета без видимых инородных включений, возможно образование осадка
Плотность при 23 °С, г/см ³	1,06
Содержание нелетучих (сухого остатка), %	34
Прочность при растяжении, МПа	19
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 90
Сопротивление раздиру, Н/мм	110
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Истираемость, мм ³	40
Упаковка	Ведро 10 л