



## ООО «ПКФ КИМ»

620072, г. Екатеринбург, территория  
Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4  
Тел.: +7 (343) 343-62-62  
E-mail: [kimhmk@mail.ru](mailto:kimhmk@mail.ru)  
Сайт: [www.polimer-cement.ru](http://www.polimer-cement.ru)

ИНН: 6684035144  
КПП: 66558401001  
р/с: 40702810402500044503  
ООО «Банк Точка» г. Москва  
БИК 044525104  
к/с: 30101810745374525104

## KING FLOOR 30

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**KING FLOOR 30** предназначен для выравнивания бетонного пола, который используется в качестве основания под любые виды промышленных, коммерческих и спортивных покрытий пола.

Данный материал предназначен только для внутренних помещений.

### ОПИСАНИЕ

**KING FLOOR 30** - высокопрочная самовыравнивающаяся сухая специализированная смесь на цементной основе с фракционным заполнителем и полимерными добавками.

Наносится толщиной от 5 до 15 мм.

Однокомпонентный состав **KING FLOOR 30**:

Многослойный бумажный мешок с сухим порошком серого цвета, 20 кг.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- самовыравнивающийся;
- быстрый ввод в эксплуатацию;
- нанесение полимерных покрытий через 3 дня;
- высокая адгезия с основанием;
- быстрое нарастание прочности.

### ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

- работы производить после подготовки поверхности
- (механическая обработка, обеспыливание);
- работы должен выполнять квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение работе с полимерными и полимерцементными материалами;
- рабочие составы готовить на объекте по рецептуре
- разработчика;
- не допускать изменения порядка введения компонентов и их соотношение;
- приготовленные рабочие составы должны быть использованы не позднее времени их жизнеспособности;
- хранить смеси в сухом месте, оберегая от попадания воды.

Перед подготовкой поверхности следует уделить особое внимание ряду важнейших факторов и показателей:

Прочность. Одним из важных показателей является прочность бетона при сжатии. Марка поверхности должна быть минимум М200, если марка бетона ниже, то бетонное основание не сможет в полном объеме нести эксплуатационные нагрузки, что приведет к разрушению поверхности полимерцементного покрытия. Прочность бетона можно измерить с помощью неразрушающих методов контроля прочности (ГОСТ 22690-2015), метода отскока (Молоток Шмидта), ударно-импульсного метода (ИПС-МГ4.01) и ультразвукового метода контроля (Пульсар) и других.

Прочность бетона на растяжение при изгибе должна быть не менее 1,5 МПа, в случае



## ООО «ПКФ КИМ»

620072, г. Екатеринбург, территория  
Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4  
Тел.: +7 (343) 343-62-62  
E-mail: [kimhmk@mail.ru](mailto:kimhmk@mail.ru)  
Сайт: [www.polimer-cement.ru](http://www.polimer-cement.ru)

ИНН: 6684035144  
КПП: 66558401001  
р/с: 40702810402500044503  
ООО «Банк Точка» г. Москва  
БИК 044525104  
к/с: 30101810745374525104

## KING FLOOR 30

прочности ниже этой величины возможно отслоение покрытия вместе с бетоном (когезионный отрыв). Этот показатель особенно важен при движении колёсных транспортных средств.

**Влажность.** Идеальная влажность для устройства полимерцементных покрытий должна быть не более 6%.

Перед устройством **KING FLOOR 30** необходимо убедиться в отсутствии луж. Влажность воздуха должна быть не менее 45%.

**Возраст бетона.** Твердение бетона – это химический процесс, в котором происходит гидратация бетона. Процесс твердения характеризуется избыточной влажностью и усадкой бетона, поэтому для предотвращения проблем с адгезией и возникновения трещин на покрытии рекомендуется выдержать 28 суток.

**Ровность основания.** Согласно СП 29.13330.2011 «Полы» поверхность покрытия должна быть ровной, просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать 4 мм, так как покрытие **KING FLOOR 30** саморастекающееся, при несоответствии данного показателя норме следует увеличить расход наливаемого материала.

**Температура основания.** Другим важным фактором при устройстве полимерцементных полов является температура основания, так как она напрямую зависит от процесса гидратации. Идеальная температура при нанесении полимерного покрытия должна быть от +10°C до +30°C.

Температуру следует измерять инфракрасным термометром, контактным термометром или

обычным термометром, который кладут на поверхность пола не менее чем на 20 минут.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**В 95% случаев отслоение покрытия и уменьшение срока службы возникает в связи с плохой подготовкой основания.**

Следует особенно тщательно подготовить поверхность перед нанесением полимерцементных покрытий.

Поверхность бетона очищают от пыли, грязи, нефтепродуктов, слабого бетона, цементного молока, высолов, штукатурного слоя, плитки, краски, масляных и жировых пятен.

Очистку производить до появления пор, используя дробеструйное оборудование, фрезеровальное или шлифовальное оборудование с алмазным инструментом, в процессе обработки параллельно использовать промышленный пылесос, чтобы собрать поднимающуюся пыль и обеспечить комфортные условия работы. Труднодоступные места, примыкания к стенам, колоннам и т. д., шлифуются ручной углошлифовальной машинкой с алмазной чашкой и со специальной насадкой для подключения пылесоса. После обработки провести тщательное обеспыливание поверхности с помощью промышленного пылесоса.

Выполненные в процессе изготовления бетонного подстилающего слоя деформационно-усадочные швы, а также трещины и выбоины, требуется расшить.

Для снижения впитывающей способности основание рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения **KING PRIMER**, согласно технологической карте на данный материал. При недостаточном грунтовании влага из состава уйдет в поры



## ООО «ПКФ КИМ»

620072, г. Екатеринбург, территория  
Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4  
Тел.: +7 (343) 343-62-62  
E-mail: [kimhmk@mail.ru](mailto:kimhmk@mail.ru)  
Сайт: [www.polimer-cement.ru](http://www.polimer-cement.ru)

ИНН: 6684035144  
КПП: 66558401001  
р/с: 40702810402500044503  
ООО «Банк Точка» г. Москва  
БИК 044525104  
к/с: 30101810745374525104

## KING FLOOR 30

бетона и заданная прочность и износостойкость покрытия не будут набраны.

### ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Электрический миксер (желательно 2х венчиковый) или растворосмесительная установка
- Ракля
- Игольчатый валик

После завершения работы промойте все инструменты и оборудование водой.

### НАНЕСЕНИЕ

Добавьте воду в количестве, указанном на упаковке (белая наклейка на мешке с указанием расхода воды, датой производства и № партии) в чистую емкость для приготовления. Начните постепенно вносить **KING FLOOR 30** и одновременно производите перемешивание.

Когда все содержимое мешка добавлено, помешайте еще 2 минуты до образования однородной смеси.

Перемешивание можно производить электрическим миксером со скоростью 600 оборотов в минуту. Также перемешивание можно производить в любой бетоно- или растворосмесительной установке.

**Внимание! Передозировка воды снижает механическую прочность и износостойкость раствора, а также приводит к его растрескиванию.**

При высокой вероятности раскрытия температурно-усадочных швов рекомендуется отметить их маяками или отметками на стене. Новые швы нарезаются после набора прочности, но не позднее 1 – 2 суток после заливки.

Первоначально следует залить состав в предварительно расшитые трещины, швы и выбоины для того, чтобы впоследствии не образовались впадины на этом месте.

Выберите ширину заливки так, чтобы равномерно налить партию изготовленного состава вдоль всей ширины заливки.

Это нужно для того, чтобы каждая следующая партия состава соприкасалась со свежезалитой партией, чтобы происходило качественное перемешивание без наплывов и стыков.

После этого выливайте готовую смесь **KING FLOOR 30** на загрунтованное основание и растяните раклей с выставленным зазором. Используйте игольчатый валик для того, чтобы высвободить пузырьки воздуха из жидкого покрытия. Чтобы получить однородное, монолитное покрытие пола, необходимо производить непрерывные замесы **KING FLOOR 30** и выливать его сразу после распределения предыдущей порции, пока не будет закрыта вся запланированная площадь.

При работе на больших площадях необходимо увеличить количество постов замешивающих **KING FLOOR 30**.

Огородите набирающее прочность покрытие от повреждения до полного его высыхания.

При появлении цементного молочка после высыхания **KING FLOOR 30** рекомендуем удалить его шлифовкой.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

- Срок хранения 12 месяцев в сухом месте.
- Материал упаковывается в мешки по 20 кг, хранится и транспортируется при любой температуре.





## ООО «ПКФ КИМ»

620072, г. Екатеринбург, территория  
Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4  
Тел.: +7 (343) 343-62-62  
E-mail: [kimhmk@mail.ru](mailto:kimhmk@mail.ru)  
Сайт: [www.polimer-cement.ru](http://www.polimer-cement.ru)

ИНН: 6684035144  
КПП: 66558401001  
р/с: 40702810402500044503  
ООО «Банк Точка» г. Москва  
БИК 044525104  
к/с: 30101810745374525104

## KING FLOOR 30

- После транспортировки или хранения при отрицательных температурах выдержать перед применением в теплом и сухом помещении в течение суток при температуре от +10°C.
- Открытую упаковку с остатками материала хранить до последующего применения не более 1 месяца.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
- Материал содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию и может вызвать раздражение кожи, поэтому используйте индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
- При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Расход на 1 мм<br>толщины, кг/кв.м.                          | 1,8                   |
| Время жизни<br>раствора, мин                                 | 20 – 30               |
| Температура<br>нанесения, °C                                 | от +10 до +30         |
| Фракция заполнителя,<br>мм                                   | не более<br>0,315     |
| Пешие нагрузки, ч                                            | 12                    |
| Толщина нанесения,<br>мм                                     | 5 – 15                |
| Прочность на сжатие<br>через 28 суток, МПа                   | более 25              |
| Прочность на изгиб<br>через 28 суток, МПа                    | более 10              |
| Водонепроницаемость                                          | W16                   |
| Адгезия к бетону<br>через 28 суток, МПа                      | 2                     |
| Расход воды для<br>приготовления на 1 кг<br>смеси            | указан на<br>упаковке |
| Подвижность<br>растворной смеси<br>по ГОСТ 31356, Рк5,<br>см | 22 – 26               |
| Упаковка                                                     |                       |
| Мешок                                                        | 20 кг                 |